

ECTFE folie, eten-klorotrifluoroeten copolymer

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	--	brottgräns	MPa	54
Dragtöjning	--	brottgräns	%	250
Elasticitetsmodul	--	-	MPa	1655
Böjmodul	--	-	MPa	1689

Termiska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Smältpunkt	--	-	°C	242

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	--	-	g/cm ³	1,68
Vattenabsorption	--	24 tim	%	<0,01
Syreindex	--	-	%	52

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvar för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.