

Vävarmerad fenoplastlaminat HGW 2088

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	DIN 53455	-	MPa	500
Elasticitetsmodul	DIN 53457	-	GPa	7
Böjhållfasthet	DIN 53452	-	MPa	800
Tryckhållfasthet	DIN 53454	parallellt skikten	MPa	500
Slagseghet	DIN 53453	oskårad	kJ/m ²	15

Elektriska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Dielektrisk konstant	--	ϵ	-	5
Ytresistivitet	DIN 53482	-	ohm	10 ⁸

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvaret för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.