

PA-6 G LFX, oljesmord

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	ISO 527	flytgräns, torr	MPa	70
Draghållfasthet	ISO 527	flytgräns, konditionerad	MPa	45
Dragtöjning	ISO 527	brottgräns, torr	%	25
Dragtöjning	ISO 527	brottgräns, konditionerad	%	>50
Elasticitetsmodul	ISO 527	torr	GPa	3
Elasticitetsmodul	ISO 527	konditionerad	GPa	1,45
Tryckhållfasthet	ISO 604	1% deformation, torr	MPa	22
Kryphållfasthet	--	$\sigma_{1/1000}$, 1% töjning, 1000 tim, torr	MPa	18
Kryphållfasthet	--	$\sigma_{1/1000}$, 1% töjning, 1000 tim, konditionerad	MPa	8
Slagseghet	ISO 179	Charpy, oskårad, torr	kJ/m ²	>50
Slagseghet	ISO 179	Charpy, skårad, torr	kJ/m ²	4
Slagseghet	ISO 180	Izod, skårad, torr	kJ/m ²	4
Slagseghet	ISO 180	Izod, skårad, konditionerad	kJ/m ²	7
Hårdhet	--	Rockwell	-	M82

Termiska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Användningstemperatur	--	kontinuerligt 5.000/20.000 tim	°C	105/90
Användningstemperatur	--	tillfälligt	°C	165
Användningstemperatur	--	undre gräns	°C	-20
Smältpunkt	ISO 3146	-	°C	220
Värmedistortionstemperatur	ISO 75	1,82 MPa	°C	75
Värmeutvidgningskoefficient	--	23-60 °C	10 ⁻⁵ K ⁻¹	8
Värmeutvidgningskoefficient	--	23-100 °C	10 ⁻⁵ K ⁻¹	9
Termisk konduktivitet	ASTM D257	-	W/m,K	0,28

Elektriska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Dielektrisk konstant	IEC 60250	ϵ , 50 Hz, torr	-	3,5
Dielektrisk konstant	IEC 60250	ϵ , 50 Hz, konditionerad	-	6,5
Dielektrisk konstant	IEC 60250	ϵ , 1 MHz, torr	-	3,1
Dielektrisk konstant	IEC 60250	ϵ , 1 MHz, konditionerad	-	3,6
Förlustfaktor	IEC 60250	$\tan \delta$, 50 Hz, torr	-	0,015
Förlustfaktor	IEC 60250	$\tan \delta$, 50 Hz, konditionerad	-	0,15
Förlustfaktor	IEC 60250	$\tan \delta$, 1 MHz, torr	-	0,016
Förlustfaktor	IEC 60250	$\tan \delta$, 1 MHz, konditionerad	-	0,05
Dielektrisk hållfasthet	IEC 60243	torr	kV/mm	22
Dielektrisk hållfasthet	IEC 60243	konditionerad	kV/mm	14
Volymresistivitet	IEC 60093	torr	ohm cm	$>10^{14}$
Volymresistivitet	IEC 60093	konditionerad	ohm cm	$>10^{12}$
Ytresistivitet	IEC 60093	torr	ohm	$>10^{13}$
Ytresistivitet	IEC 60093	konditionerad	ohm	$>10^{12}$

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	ISO 1183	-	g/cm ³	1,135
Vattenabsorption	- -	jämvikt, 23 °C, RH 50%	%	2
Vattenabsorption	- -	i vatten, 24 tim, 23 °C	%	0,66
Vattenabsorption	- -	mättnad, i vatten, 23 °C	%	6,3
Brandklassning	UL 94	-	-	HB

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvaret för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.