

PE 7000 MoS2, smord

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	ISO 527	flytgräns	MPa	20
Dragtöjning	ISO 527	flytgräns	%	15
Dragtöjning	ISO 527	brottgräns	%	>50
Elasticitetsmodul	ISO 527	-	MPa	785
Tryckhållfasthet	ISO 604	1% deformation	MPa	5
Tryckhållfasthet	ISO 604	2% deformation	MPa	9
Tryckhållfasthet	ISO 604	5% deformation	MPa	15
Slagseghet	ISO 179	Charpy, oskårad	kJ/m ²	ej brott
Slagseghet	ISO 179	Charpy, skårad	kJ/m ²	>120
Hårdhet	ISO 2039	-	MPa	37
Hårdhet	ISO 868	Shore D	-	61

Termiska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Användningstemperatur	--	tillfälligt	°C	120
Användningstemperatur	--	kontinuerligt	°C	80
Användningstemperatur	--	undre gräns	°C	-150
Smältpunkt	ISO 11357	-	°C	130-135
Värmedistortionstemperatur	ISO 75	1,82 MPa	°C	42
Värmeutvidgningskoefficient	--	23-100 °C	10 ⁻⁵ K ⁻¹	20
Termisk konduktivitet	--	-	W/m,K	0,40

Elektriska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Dielektrisk konstant	IEC 60250	ε, 100 Hz	-	2,1
Förlustfaktor	IEC 60250	tan δ, 100 Hz	-	0,0004
Dielektrisk hållfasthet	IEC 60243	-	kV/mm	<45
Volymresistivitet	IEC 60093	-	ohm cm	>10 ¹³
Ytresistivitet	IEC 60093	-	ohm	>10 ¹³

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	ISO 1183	-	g/cm ³	0,94
Molekylvikt	--	viskosimetriskt	g/mol	9*10 ⁶
Vattenabsorption	--	mättnad, i vatten, 23 °C	%	0,05
Syreindex	ISO 4589	-	%	<20
Brandklassning	UL 94	1,5 mm	-	HB

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvar för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.