

## PEI folie, polyeterimid

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	--	flytgräns	MPa	100
Dragtöjning	--	brottgräns	%	60
Elasticitetsmodul	--	-	MPa	3585
Böjmodul	--	-	MPa	3309

Termiska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Glastransitionstemperatur	--	-	°C	217

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	--	-	g/cm <sup>3</sup>	1,27
Vattenabsorption	--	24 tim	%	0,25
Syreindex	--	-	%	47

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvar för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.