

PUR (eter) Shore 80A

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	DIN 53504	brottgräns	MPa	20
Draghållfasthet	DIN 53515	oskårad	kN/m	80
Draghållfasthet	DIN 53515	skårad	kN/m	21
Dragtöjning	DIN 53504	brottgräns	%	530
Elasticitetsmodul	DIN 53504	10%	MPa	1,9
Elasticitetsmodul	DIN 53504	100%	MPa	4,1
Elasticitetsmodul	DIN 53504	200%	MPa	5,2
Elasticitetsmodul	DIN 53504	300%	MPa	7,5
Hårdhet	DIN 53505	-5 °C	Shore A	82
Hårdhet	DIN 53505	20 °C	Shore A	80
Hårdhet	DIN 53505	80 °C	Shore A	80
Nötning	DIN 53516	-	mm ³	48
Studs	DIN 53512	-	%	63
Sättning	DIN 53517	25% deformation @22h/70C	%	27

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	--	-	g/cm ³	1,05

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvar för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.