

TPE folie, termoplastisk elastomer

Mekaniska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Draghållfasthet	--	brottgräns	MPa	46
Dragtöjning	--	brottgräns	%	360
Elasticitetsmodul	--	-	MPa	524
Böjmodul	--	-	MPa	596

Termiska egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Smältpunkt	--	-	°C	218

Övriga egenskaper	Testmetod	Testbetingelser	Enhet	Värde
Densitet	--	-	g/cm ³	1,26
Vattenabsorption	--	24 tim	%	0,30
Syreindex	--	-	%	23

Här tillhandahållna uppgifter kommer från våra leverantörer och lämnas i god tro. De bör ej utgöra enda underlaget för beräkning, konstruktion etc. Ansvar för verifiering av materialdata åligger slutanvändaren.